

住まいのセキスイがおすすめる
健康と環境に配慮した内・外装用シーリング材

セキスイシーラント

多用途

施工後に塗料がのる!

変成シリコーンHM

一成分形変成シリコーン系弾性シーリング材



住まいと人に調和する



●金属サイディング施工工事



●エアコンダクト・

換気扇の貫通穴まわりの止水 ●建築内装目地シール・接着



住まいと人に調和する「健康住宅対応品」

健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)としての13物質

①ホルムアルデヒド ②アセトアルデヒド ③トルエン ④キシレン ⑤エチルベンゼン ⑥スチレン ⑦パラジクロロベンゼン ⑧テトラデカン ⑨クロルピリロス ⑩フェノブカルブ ⑪ダイアジノン ⑫フタル酸ジ-n-ブチル(可塑剤) ⑬フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(可塑剤) を配合していません。

※厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)



健康住宅
対応品

ノンホルムアルデヒド製品

JAIA F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合


カラー



ホワイト



アイボリー



グレー



アンバー



ブラック

NET.333ml

●色見本は印刷したもので、実際の色と多少異なるものもありますので、ご了承ください。

SEKISUI

セキスイシート

多用途

住まいと人に調和する



ノンホルムアルデヒド製品

JAJA F☆☆☆☆/4VOC基準適合

本製品は日本接着工業会室内空気汚染対策のための
自主管理規制 第11条に基づいた登録製品です。

特長

- 建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品 (JAJA F☆☆☆☆認定品) です。
- 健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物 (VOC) としての13物質を配合していません。
- 広範囲の下地材料への“接着性”に優れています。
- 硬化物は高い“弾力性”を保ち、衝撃や振動に強く、被着材同士の膨張・収縮の応力を吸収し、“耐久性”にも優れています。
- シーリング施工後に、水性系・溶剤系・リシンなどの塗装ができます。

用途

- 一般建築物の内・外装目地。浴室・洗面所・台所廻りのシール。
- 塩ビ鋼板・各種カラー鋼板などの接続部や、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目シール。
- 各種、金属屋根材などの取り合い目地のシール。(長時間高温になる部位には使用しない。)
- モルタル・コンクリートなどの亀裂補修。(Vカットシール)
- パイプ貫通部廻りのシール。自動車・車両・船舶などの窓枠、継ぎ目シール。
- ソーラーパネル架台の取付。
- ※専用プライマーを使用することにより、各種材料の接着シールが可能。
- ※軟質塩ビ・ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム・フッ素樹脂等には、接着しません。
- ※透明ガラス・透明プラスチックなど、接着面に直接、日光が当たる用途には、使用できません。
- ※サイディング・ALC板などの目地には低モジュラスタイプの「変成シリコーンLM-NEW」が最適です。

性状

● 硬化前の特性

外 観 : 均一なペースト状
比 重 (23℃) : 1.3 ~ 1.5
押出し性 (5℃) : 20秒以下
(23℃) : 10秒以下
加熱減量 : 3%以下

● 硬化時の特性

タックフリー (5℃) : 24時間以下
(23℃) : 7時間以下

● 硬化後の特性

外 観 : 高モジュラス弾性体
適応温度範囲 : -30~90℃
汚 染 性 : なし

色／製品サイズ／JANコード

カ ラ ー	ホ ワ イ ト	アイボリー	グ レ ー	ア ン バ ー	ブ ラ ッ ク
リ ソ ース 番 号	6142254367	6142264367	6142224367	6142234367	6142244367
製 品 サ イ ズ	φ50X320(H)mm				
容 量 / 形 態	333mL カートリッジ				
梱 包 入 数	1箱(10本入)、2箱(10本 X 2) / 1梱包 (PPバンド掛け)				
ケースサイズ	265(W)X105(D)X335(H)mm				
製品JANコード	4548211600047	4548211600054	4548211600016	4548211600023	4548211600030
10本箱JANコード	4548211600092	4548211600108	4548211600061	4548211600078	4548211600085
ケースITFコード	14548211600044	14548211600051	14548211600013	14548211600020	14548211600037

取扱い時の注意事項

- 取扱い時には、作業衣・保護眼鏡・保護手袋などを着用してください。● 本製品を長時間多量に吸入すると、健康を害するおそれがありますので、必ず換気をよくしてご使用ください。
- 目に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗い流し、医師の診断を受けてください。コンタクトレンズ使用者は、できる限りコンタクトレンズを外して、洗眼してください。● 長時間、皮膚に付着したままにしないでください。すみやかに付着物を拭き取り、水と石鹸でよく洗い流してください。● 開封後は、すみやかに使い切ってください。● 直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所 (5~35℃) で保管してください。● 記載の用途以外には使用しないでください。● 本製品は使用方法・使用条件によって、本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するかを必ず確認の上、ご使用ください。● 安全データシート (SDS) を、お読みください。※その他、ご不明な点は、弊社にご相談ください。

セキスイ 施工後に塗料がのる! NEW

変成シリコーンHM

内・外装用シーリング材

使用方法

- ① 充填箇所の汚れ・ゴミ・ほこりなどを取り除いて、必ず乾燥させてください。
- ② マスキングテープ (養生テープ) を、充填箇所の目地際にそって、貼ってください。
- ③ 充填箇所の接着性・耐久性を高めるために、下地処理剤としてセキスイ変成シリコーン専用プライマーをご使用ください。(必ずメーカーが指定する専用プライマーをご使用ください。)
- ④ ネジ式ノズルをはずして、ノズルの先端で、防湿膜を完全に突き破ってください。
- ⑤ 用途に合ったサイズにノズルの先端をカットしてください。
- ⑥ カットしたノズルをカートリッジに取付けてください。
- ⑦ 本製品をカートリッジ用ガンに装着し、目地の隅まで行きわたるように充填してください。
- ⑧ ヘラ押え (仕上げ) は、充填後すぐに行ってください。

施工時の注意事項

- めれた状態、汚れが付着した状態での施工は、避けてください。はく離の原因となります。
- 低温 (5℃以下) 時や多湿 (結露) 時の施工は、避けてください。硬化や接着不良の原因となります。
- プライマーを使用する場合、充填箇所に適量を塗布し“表面”が乾いてから、本製品を充填してください。
- いったん硬化してしまったものは、容易に取り除くことはできません。仕上げ材の表面などに付着した場合は、すみやかに拭き取ってください。
- ポリウレタン系のシーリング材と、本製品を同時に使用しますと、ポリウレタン系の製品が硬化しないことがありますのでご注意ください。
- シーリング材の打継ぎにおいて、本製品はシリコーン系には接着しないので、使用しないでください。
- 本製品の厚みが1mm以下の場合は、硬化が遅くなったり“弾力性”が発揮されなかったりしますので、必ず厚みは1mm以上となるようにしてください。
- 本製品を釘頭の着色や塗料の部分補修など、塗料の代わりに使用しないでください。
- 本製品に塗装する場合、本製品が表面硬化後から、1週間以内までに、なるべく早く塗装してください。(可動目地には塗装を避けてください。)
- 塗装の種類・銘柄によっては、適合しない場合があります。あらかじめ確認の上、ご使用ください。(特に油性系・アルキッド系の塗料には、適合しません。)
- 強力な洗浄剤や薬品類などの接触により、本製品が汚染されることがあります。
- 薄層部は紫外線による劣化を受けやすいため、薄層部が残らないように施工してください。
- 硬化物の適応温度範囲は-30~90℃ (連続的ではない) で、通常の自然環境にさらされる場合を想定しています。
- 長時間水に浸漬するような部位には使用できません。

積水フーラー株式会社

本 社 〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル5F
(代 表) TEL.03-5495-0661 FAX.03-5495-0672

大 阪 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-24 新大阪第一生命ビル9F
(代 表) TEL.06-6393-1001 FAX.06-6393-1002

● お客様お問合せフリーダイヤル

☎ 0120-29-6771

受付時間：午前10時~12時/午後1時~4時
(土・日・祝日は除く)

シーリング材

HM-NEW-S/K-VI