

SEKISUI FULLER



CERI
JIS A 5758
F-20LM-8020 (MS-1)
認証番号 CE0508015

住まいのセキスイがおすすめる
健康と環境に配慮した外装用シーリング材

住まいの
セキスイシーラント

外装用

耐候性2倍 (当社比)
塗料がのる

NEW
変成シリコンLM

住まいと人に調和する



健康住宅
対応品

スーパーUV 400時間・照射経過後
(厚み0.5mm)



● LM-NEW



● 当社従来品



業務用

- 紫外線に強くて、変色・汚染・ひび割れ・変形等が起こりにくい。
- 柔軟性に優れ、表面強度の低いもの・伸縮の大きい目地に最適。

住まいと人に調和する「健康住宅対応品」


健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)としての13物質
①ホルムアルデヒド ②アセトアルデヒド ③トルエン ④キシレン ⑤エチルベンゼン ⑥スチレン ⑦パラジクロロベンゼン ⑧テトラデカン ⑨クロルピリホス ⑩フェノブカルブ ⑪ダイアジノン ⑫フタル酸ジ-n-ブチル(可塑剤) ⑬フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(可塑剤)を配合していません。

※厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)

■カラー



ホワイト



グレー



アイボリー



アンバー



ブラック

●色見本は印刷したもので、実際の色と多少異なるものもありますので、ご了承ください。

正味容量 333me

住まいの セキスイシーラント 外装用



CERI
JIS A 5758
F-20LM-8020 (MS-1)
認証番号 CE0508015

耐候性2倍 (当社比) SEKISUI FULLER 塗料がのる 変成シリコーン LM

住まいと人に調和する



住まいと人に調和する「健康住宅対応品」

健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物 (VOC) としての

13物質 ①ホルムアルデヒド ②アセトアルデヒド ③トルエン ④キシレン ⑤エ

チルベンゼン ⑥スチレン ⑦パラジクロロベンゼン ⑧テトラデカン ⑨クロロピリホス

⑩フェノブカルブ ⑪ダイアジノン ⑫フタル酸ジ-n-ブチル (可塑剤) ⑬フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (可塑剤) を配合していません。

住まいのセキスイがおすすめする 健康と環境に配慮した 外装用シーリング材です。

業務用

特 長

- 紫外線に強く (当社従来品の2倍)、変色・汚染・ひび割れ・変形などが起こりにくいです。
- ALC板、珪カ板などの表面強度の低いものや、伸縮の大きい目地に最適。
- 低モジュラスのため、柔軟性、伸び、追従性に優れ、内部応力 (接着面にかかる力) が小さいです。
- 窯業系サイディング、ALC、コンクリートと、各種材料との接着性に優れる。
- シーリング施工後に 水性系、溶剤系、リシンなどの塗装ができます。

用 途

- 窯業系サイディング、ALC、コンクリート二次製品などの伸縮・打継ぎ目地のシーリング。
 - 一般建築物の外装目地、サッシ廻りや金属屋根材などの取合い目地のシーリング。
 - 専用プライマーを使用することにより、各種材料の目地シーリングが可能。
- ※軟質塩ビ・ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム・フッ素樹脂などには、接着しません。
- ※透明ガラス・透明プラスチックなど、接着面に日光が直接当たる用途には使用しないでください。

施工上の注意事項

- ぬれた状態、汚れが付着した状態での施工は、避けてください。はく離の原因となります。
- 低温 (5℃以下) 時や多湿 (結露) 時の施工は、避けてください。硬化や接着不良の原因となります。
- プライマーを使用する場合、充填箇所に適量を塗布し表面が乾いてから、本製品を充填してください。
- 本製品の厚みが1mm以下の場合、硬化が遅くなったり、弾力性が発揮されなかったりしますので、必ず本製品の厚みは1mm以上となるようにしてください。
- いったん硬化してしまった接着剤は、容易に取り除くことはできません。仕上げ材の表面などに付着した場合は、すみやかに拭き取ってください。
- ポリウレタン系のシーリング材と、本製品を同時に使用しますと、ポリウレタン系の製品が硬化しないことがありますのでご注意ください。
- 本製品に塗装する場合、本製品の表面硬化後から、1週間以内までに、なるべく早く塗装してください。(可動目地の場合には、塗装を避けてください。)
- 塗料の種類・銘柄によっては、適合しない場合があります。あらかじめ確認の上、ご使用ください。(特に油性系、アルキッド系の塗料には、適合しません。)
- 強力な洗浄剤や薬品類などの接触により、本製品が汚染されることがあります。
- 硬化物の適応温度範囲は-30～90℃ (連続的ではない) で、通常の自然環境にさらされる場合を想定しています。
- シーリング材の打継ぎにおいて、本製品はシリコーン系には接着しないので、使用しないでください。
- 長時間水に浸漬するような部位には使用しないでください。
- 目地からはみ出した部分やシーリング材の厚みが1mm以下の薄い部分の塗装は避けてください。
- 1mm以下の薄層部は紫外線による劣化を受けやすいため、薄層部が残らないように施工してください。
- 本製品を釘頭の着色や塗料の部分補修など、塗料の代わりに使用しないでください。

色／製品サイズ／JANコード

色 名	ホワイト	アイボリー	グレー	アンバー	ブラック
リ ソ ース 番 号	6118084328	6118024328	6118014328	6117994328	6118004328
製 品 サ イ ズ	φ50X320(H)mm				
容 量 / 形 態	333mL カートリッジ				
梱 包 入 数	1箱 (10本入)、2箱 (10本 X 2) / 1梱包 (PP/バンド掛け)				
ケ ー ス サ イ ズ	265(W)X105(D)X335(H)mm				
製 品 JANコード	4548211207093	4548211207086	4548211207079	4548211207055	4548211207062
10本箱JANコード	4548211207048	4548211207031	4548211207024	4548211207000	4548211207017
ケ ー ス ITFコード	14548211207090	14548211207083	14548211207076	14548211207052	14548211207069

性 状

- 硬化前の特性
外 観 : 比流動性
比 重 (23℃) : 1.45
スランプ (23℃) : 0mm
(50℃) : 0mm
押出し性 (5℃) : 7秒
(50℃) : 4秒
加熱減量 : 3%以下
※上記の数値は、規格値ではありません。
- 硬化時の特性
タックフリー : 12Hr以下 (23℃)
- 硬化後の特性
外 観 : 柔らかい弾性体
適応温度範囲 : -30～90℃
汚 染 性 : なし

使用方法

- ①充填箇所の油・サビ・汚れ・ほこり・ゴミなどを取り除いて、必ず乾燥させてください。
- ②マスキングテープ (養生テープ) を、充填箇所の目地際に沿って貼ってください。
- ③充填箇所の接着性・耐久性を高めるために、下地処理剤としてセキスイ変成シリコーンプライマーをご使用ください。(被着体の材料、表面の状態により接着性が異なりますので、必ずメーカーが指定する専用プライマーをご使用ください。)
- ④ネジ式ノズルをはずして、ノズル先端を目地に合ったサイズにカットしてください。
- ⑤カットしたノズルの先端で、防湿膜を完全に突き破ってください。
- ⑥防湿膜を完全に破ってから、ノズルをカートリッジに取り付けてください。
- ⑦本製品をカートリッジ用ガンに装着し、目地の隅まで行きわたるように充填してください。
- ⑧へら押え (仕上げ) は、充填後すぐに行ってください。

取扱い上の注意事項

- 取扱い時には、作業衣・保護眼鏡・保護手袋などを着用してください。
- 本製品を長時間多量に吸入すると、健康を害するおそれがあります。必ず換気をよくしてご使用ください。
- 目に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 長時間、皮膚に付着したままにしないで下さい。すみやかに付着物を拭き取り、水と石ケンでよく洗い流してください。
- 開封後は、すみやかに使い切ってください。
- 直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所 (5～35℃) で保管してください。
- 本製品は建築・土木向けに開発・製造されたものです。記載のシーリング用途以外には使用しないでください。記載の用途以外に使用される場合は、貴社において事前にテストを行い、目的の性能及び安全性について適合するか、よくご確認の上、ご使用ください。
- その他、ご不明な点は、技術資料及び安全データシート (SDS) を、ご参照ください。

積水フーラー株式会社

本 社 〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 (太陽生命品川ビル5F)

東 京 〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 (太陽生命品川ビル5F)
(代 表) TEL.03-5495-0661 FAX.03-5495-0672

大 阪 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-24 新大阪第一生命ビル9F
(代 表) TEL.06-6393-1001 FAX.06-6393-1002

●お客様お問合せフリーダイヤル

☎ 0120-29-6771

受付時間: 午前10時～12時 / 午後1時～4時
(土・日・祝日は除く)

シーリング材

HS-LM S/K-VI